

RASOMARC

MASĂ DE ȘPACLU DIN CIMENT CU FIBRE PENTRU TENCUIELI

cod 9500150

DESCRIERE

RASOMARC este un mortar sub formă de praf, cu fibre, indicat pentru nivelarea și finisarea tencuielilor și altor suprafețe murale exterioare și interioare. Produsul oferă o aderență optimă la suporturile din zidărie. Ușor de aplicat, fără scurgeri și dezlipiri, chiar și cu mașina de tencuit. Datorită formulei sale speciale silanizată, RASOMARC este hidrofug și totodată permeabil.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
Tencuieli noi pe bază de var aerian și nisip fin.
Tencuieli nedrișcuite din mortar de var și ciment.
Panouri prefabricate.
RASOMARC este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: lianți hidraulici, agregate minerale selecționate, aditivi specifici și rășini
- Dimensiune maximă a agregatelor: < 0,75 mm
- Greutate specifică: 1,4 c.a. Kg/l
- Greutate specifică a amestecului pregătit pentru utilizare: 1,6 c.a. Kg/l
- Aspect: praf gri
- Uscarea depinde foarte mult de condițiile de temperatură și umiditate ale mediului și suportului; produsul nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare mai devreme de 7 zile, după verificarea uscării complete (absența petelor de umiditate).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.
- Aplicați RASOMARC conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- La interior, fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. La exterior utilizați izolanțul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Treceți la aplicarea sistemului de finisare.

*(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Evitați aplicarea în caz de vânt puternic, ceață, în plin soare sau pe ploaie.
- Nu aplicați pe suprafețe înghețate sau în curs de

dezghețare.

- Se recomandă umezirea suportului înainte de a începe aplicarea produsului, în special în anotimpurile calde
- Modalități de aplicare: amestecați produsul cu apa necesară până la obținerea unei paste omogene, fără cocoloașe.
- Se aplică în straturi groase de 1 până la 5 mm maximum.
- Unelte: spatulă din oțel și netezire cu drișcă din burete.
- Amestecați produsul cu 20% din apă.
- Pasta poate fi prelucrată timp de cel puțin 4 ore la 20°C.
- Timp de priză (la 20°C și U.R.<65%):
 - . Începutul prizei: după 45'
 - . Sfârșitul prizei: după circa 90'
- Grosime maximă per strat: 5 mm
- În timpul prelucrării nu adăugați apă pentru a reduce vâscozitatea.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Vopsire ulterioară: după cel puțin 7 zile.
- Consum indicativ: 1,4 kg/ mp per mm aplicat.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea gri.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 1 an.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați reziduurile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale.
Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Nivelator anticontrație pentru tencuieli.
Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică nivelatorul anticontrație pentru tencuieli RASOMARC cod. 9500150 pe bază de lianți hidraulici și agregate minerale selecționate.
Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați

RASOMARC

MASĂ DE ȘPACLU DIN CIMENT CU FIBRE PENTRU TENCUIELI

cod 9500150

Serviciul de Asistență Tehnică.