

MARCORES RADIATORI

EMAIL SEMILUCIOS CU USCARE RAPIDĂ PENTRU ELEMENTELE SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE

cod 2810019

DESCRIERE

Este un email sintetic cu uscare rapidă, pe bază de rășini alchidice modificate, pentru lăcuirea elementelor sistemelor de încălzire în general.

Produsul are o bună rezistență la căldură (până la 90 °C), ținută verticală optimă, o putere de umplere și acoperire bună.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe elemente de încălzire metalice (radiatoare din fier, fontă, aluminiu, etc.).

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășini alchidice modificate
- Solvenți: mixtură de hidrocarburi
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,45 ± 0,05 kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 730 ± 30 cps (vâscozimetru rotațional Rotothinner la 25 °C)
- Strălucire UNI EN ISO 2813: 50±5 unghi de măsurare di 60°
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă în 30 min.; superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 16 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros nelăcuit:

- Eliminați eventualele urme de calamină compactă și aderentă și orice urmă de rugină prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuați o curățare mecanică sau manuală. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Ștergeți de praf suprafața, asigurați-vă că suportul este perfect uscat și aplicați 2 straturi de antirugină FENALKYD 1610107.
- În cazul suprafețelor noi care nu prezintă urme de calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului cu diluant de spălare.
- Aplicați 2 straturi de MARCORES RADIATORI conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafețe din metal feros lăcuit anterior:

- Eliminați straturile de vopsele vechi care se exfoliază și rugina prezentă prin curățare mecanică sau manuală, șmirgluiți vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obține o suprafață rugoasă. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Eliminați praful de pe suport.
- Aplicați 2 straturi de antirugină FENALKYD 1610107 pe suporturi perfect uscate.
- În cazul suprafețelor puternic deteriorate se recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi și a ruginii prezente prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014 și o curățare mecanică sau manuală ulterioară.
- Aplicați 2 straturi de MARCORES RADIATORI conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafețe zincate din aluminiu sau aliaje ușoare:

- Eliminați eventualele straturi de oxizi prin curățare mecanică sau manuală.
- Degresați în mod acurat cu soluții alcaline adecvate sau cu diluant.
- Eliminați orice urmă de praf și aplicați PRIMER 1630307 pe suportul perfect uscat.
- Aplicați 2 straturi de MARCORES RADIATORI conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat.
- Unelte: pensulă și pistol.
- Diluant: Dil. pentru emailuri rapide 5070712.
- Diluție: cu pensula 5%; cu pistolul 20-30%.
- În mod normal se aplică 2 straturi, însă, deoarece are o putere mare de acoperire, produsul poate fi aplicat chiar și într-un singur strat pe fonduri lăcuite deja.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Dil. pentru emailuri rapide 5070712 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi, realizând o peliculă uscată de 40 micrometri grosime.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu pastele colorimetrice din sistemul Marcromie.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: Vopsele pentru finisari si acoperiri interne / externe din lemn si metal (pe bază de solvent): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
MARCORES RADIATORI Conține max.: 500 g/l VOC

Ușor inflamabil. / Nociv prin inhalare și prin contactul cu pielea. / Iritant pentru pielea. / Conservati departe de locurile care pot fi ajunse de copii. / Conservati departe de foc și scantei - nu fumați / Nu respirați vaporii / Folositi haine de protecție si manusi potrivite. / În caz de înghitire, consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. / Folositi doar în loc bine aerisit. Contine: Xilena (amestec de izomeri)
Conține: 2-butanonoxim, săruri de cobalt din acizi grași - Poate provoca o reacție alergică.
Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare.
Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform

MARCORES RADIATORI

EMAIL SEMILUCIOS CU USCARE RAPIDĂ PENTRU ELEMENTELE SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE

cod 2810019

normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Email sintetic cu uscare rapidă pentru elementele sistemelor de încălzire.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică emailul sintetic cu uscare rapidă pentru elementele sistemelor de încălzire MARCORES RADIATORI cod. 2810019, pe bază de rășini alchidice modificate, în 2 straturi, cu un consum minim de 170 ml/mp.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.